



日出集团

人人需要阳光, 天天期盼日出

## RC-8195无机硅酸盐涂料用乳液

### 一、产品简介:

本品系采用环保型进口乳化剂, 功能性单体及助剂聚合而成硅丙烯酸酯乳液。具有很好的冻融稳定性, 且与无机硅酸盐有很好的相容性和贮存稳定性, 本品生产无机硅酸盐涂料时不会产生刺激性气体, 因而更环保。

### 二、应用特点:

- 用量少, 耐擦洗高
- 与多种硅酸盐相容性好, 不易产生刺激性气味, 贮存稳定性高
- 适用性强, 内外墙通用
- 不含APEO、气味极低、更环保

### 三、产品参数:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固含量, %	47.0-49.0	GB/T 1725
3	粘度 (23±1℃), mPa.s	500-3000	GB/T 2794
4	PH 值	7.0-9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	24	计算值
6	最低成膜温度, °C	20	GB/T9267

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日起一年

### 五、包装:

包装为50Kg塑桶或200Kg铁桶或IBC吨桶

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。