



日出集团

人人需要阳光, 天天期盼日出

TD-606T 硅丙乳液

一、产品简介:

本品系采用进口反应型乳化剂和特种功能型单体通过种子乳液聚合和特殊的核壳包裹聚合工艺聚合而成, 因后期加入较多的有机硅进行改性, 所以其耐水性和耐黄变性能得到明显的改善, 且硬度较高。由于本品与市场上在售的各种保护胶都有较好的相容性, 且与疏水改性纤维素较好的缔合作用, 所以该产品不仅可以应用于水性多彩漆罩面、真石漆罩面还可推荐用作水包砂的分散相和连续相。

二、应用特点:

本品适用于水性多彩漆罩面, 水包砂连续相。本品有较高的硬度和抗泛白性、抗黄变性且与各种保护胶相容性较好的特点。成膜助剂推荐用量: 春夏 4-6%左右, 秋冬季节 7-9%左右。

三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	46.0—48.0	GB/T20623
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s	1000—5000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	34	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	28	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。