



## TL-6152 改性苯丙乳液

### 一、产品简介:

本品系选用进口不含烷基酚聚氧乙烯醚 (AP-FREE) 类环保型优质助剂和特种功能性单体研制开发的新一代不含烷基酚聚氧乙烯醚 (AP-FREE) 环保型苯丙乳液, 该乳液具有极好的钙离子稳定性、稀释稳定性、机械稳定性及冻融稳定性。

### 二、应用特点:

在乳胶漆中与其它苯丙乳液同量相比, 具有更突出的耐水性、耐洗刷性及颜填料承载能力和有机颜料润湿相容性。特别在高 PVC 内墙乳胶漆中会有很好的效果。该产品极低的 VOC 以及不含有烷基酚聚氧乙烯醚 (APE-FREE), 广泛应用于 (APE-FREE) 环保型内外墙乳胶漆中。

### 三、典型特性:

| 序号 | 项 目               | 指标        | 检测方法             |
|----|-------------------|-----------|------------------|
| 1  | 外观                | 乳白带兰相液体   | 目测               |
| 2  | 固体含量, %           | 46.0-48.0 | 按 GB/T20623-2006 |
| 3  | 粘度 (25±2℃) mPa. S | 1000-4000 | 按 GB/T20623-2006 |
| 4  | PH 值              | 7.0-9.0   | 按 GB/T20623-2006 |
| 5  | 玻璃化温度, °C         | 22        | 计 算 值            |
| 6  | 最低成膜温度, °C        | 20        | GB/T9267         |

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光的直接照射, 在 5-35℃ 条件下运输和贮存, 在效贮存期自包装之日起为半年。

### 五、包装:

本品为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁桶、吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。